



# B. 35/50

## BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

Norma di riferimento EN12591 - Marcato CE

CARATTERISTICHE		METODO	SPECIFICHE
Penetrazione a 25°C	1/10 mm	EN 1426	35 - 50
Punto di Rammollimento (Palla & Anello)	°C	EN 1427	50 – 58
Infiammabilità Cleveland	°C	EN ISO 2592	≥ 240
Temperatura punto di rottura Fraass	°C	EN 12593	≤ -5
Viscosità cinematica a 135°C	mm <sup>2</sup> /s	EN 12595	≥ 370
Solubilità	% massa	EN 12592	≥ 99,0
<b>Resistenza all'indurimento a 163°C (RTFOT)</b>		EN 12607-1	
Variazione di massa	%		≤ 0,5
Penetrazione residua	%	EN 1426	≥ 53
Aumento del punto di Rammollimento	°C	EN 1427	≤ 11

Il bitume **B. 35/50** è conforme agli standard Europei UNI EN 12591 « specifiche dei bitumi per pavimentazioni stradali ».