



BIT. 13/40

BITUME POLYMERE RÉTICULÉ POUR ENROBÉS

Pour la réalisation de tapis drainants, insonorisants, splittmastix, ultra-fins, attaque de la main, imperméabilisations, etc. ;

Répond aux spécifications PMB 25/55-60 de la norme EN14023

Caracteristiques		Méthode	Spécifications
Pénétration à 25°C	1/10 mm	EN 1426	30 –45 (classe 3)
Point de ramollissement B&A	°C	EN 1427	≥ 60 (classe 6)
Point d'éclair (Cleveland)	°C	EN ISO 2592	≥ 250 (classe 2)
Point de fragilité Fraass	°C	EN 12593	≤ - 12 (classe 6)
Viscosité dynamique à 160°C	mPa.s	EN 13302	300 – 600
Force-ductilité à 15°C	J/cm ²	EN 13589 EN 13703	≥ 2 (classe 9)
Retour élastique à 25°C	%	EN 13398	≥ 70 (classe 3)
Intervalle de Plasticité	°C	EN14023(5.2.8)	≥ 75 (classe 4)
Stabilité au stockage (3 journées à 180°C)		EN 13399	
Différence TBA haut – TBA bas	°C	EN 1427	≤ 3 (classe 1)
Différence Péné haut – Péné bas	1/10 mm	EN 1426	≤ 5 (classe 1)
Après vieillissent à 163°C (RT-FOT)		EN 12607-1	
Variation de masse	-	EN 12607-1	≤ 0.3 (classe 2)
Augmentation de TBA	°C	EN 1427	≤ 8 (classe 2)
Pénétration en % de la valeur initiale	%	EN 1426	≥ 60 (classe 7)



Volpiano (TO) – Italy – lieu de production et de chargement

Rev. 01/2020

italiana petroli S.p.A.

Sede legale: Via Salaria n. 1322 - 00138 Roma - Italia - Tel. +39 06 84931 - www.gruppoapi.com - Capitale sociale: euro 47.665.314,00 int. vers. - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di api holding S.p.A. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00051570893 - R.E.A.: RM - 740950